

eurocol

900

the strong connection



EUROPLAN DSP POLARIS

Дисперсионная шпатлевка. Готовая к применению, быстросохнущая шпатлёвка для шпатлевания изменяющих форму поверхностей, особенно под эластичные спортивные покрытия, для «плавающих полов», при укладке на ДСП и изоляционные плиты, фанеру. После высыхания сохраняет эластичность. Используется как барьер для миграции пластификаторов перед укладкой покрытий на изоляционные или ДСП-плиты, а также при укладке виниловых покрытий на старые виниловые покрытия. Для сокрытия швов ДСП-плит, а также отверстий от шурупов перед укладкой различных напольных покрытий. Не содержит растворителей. Для внутренних работ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Дисперсия на основе искусственных смол
Цвет	Белый
Консистенция	Пастообразная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Ок. 300 – 1 200 г/ м ² , в зависимости от типа основания
Воспламеняемость	Не воспламеняется.
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C
Пешие нагрузки	24 часа при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Плотность	Ок. 1,7 г/см ³

НАЗНАЧЕНИЕ

- Используется как барьер для миграции пластификаторов перед укладкой покрытий на изоляционные или ДСП-плиты, а также при укладке виниловых покрытий на старые виниловые покрытия.
- Для сокрытия швов ДСП-плит, а также отверстий от шурупов перед укладкой различных напольных покрытий.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C
Инструмент	Широкий гладкий шпатель

900 EUROPLAN DSP POLARIS

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



Время высыхания	1 - 3 часа, в зависимости от толщины слоя, при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Срок хранения	9 месяцев
Очиститель	Вода
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава черного пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Инструкция по применению:

- Перед применением тщательно размешать!
- Шпатлёвку нанести по возможности тонким слоем на основание с помощью гладкого шпателя.
- Нанесённый слой не должен превышать 0,5 - 1 мм одно нанесение.
- Для создания более толстого слоя необходимо после окончательного высыхания первого слоя нанести повторно шпатлёвку.
- Время укладки покрытия на нанесенную шпатлёвку зависит от толщины слоя и климатических условий помещения.
- При нанесении Дисперсионной шпатлёвки на резиновые покрытия или покрытия на основе гранулята из каучука и пробки (звукопоглощающие плиты, как, н-р, звукоизоляционная подложка 820) рекомендуется повторно нанести шпатлёвку.
- Настил покрытий рекомендуется проводить только на следующий день (спустя 24 часа) после полного высыхания шпатлёвки, чтобы избежать ее последующего размягчения.
- Водонепроницаемые покрытия (напр. виниловые покрытия) рекомендуется приклеивать с помощью клея в высокой начальной клеящей способностью 622 Eurostar Tack или 522 Eurosafe Tack.
- При приклеивании дизайнерных (LVT) и эластомерных покрытий необходима консультация технического отдела.
- Укладка паркета на Дисперсионную шпатлёвку 900 невозможна.

Необходимо обратить внимание, что при неабсорбирующих основаниях нужно особенно тщательно подходить к выбору клея, фиксации, а также выдерживать время подсушки.

Условия обработки:

температура пола не менее 15°C,
минимум 18°C материал и комнатная температура,
35-75% относительной влажности, рекомендуется <65%.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Транспортировка
900	Europlan DSP	14 кг нетто	44/поддон

900 EUROPLAN DSP POLARIS

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
 Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
 Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

